



SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

S126-I

S290.. HELICE SPRAY

Pronta all'uso	15' a 20°C	60-80µ	6h a 20°C	4 m ² /l allo spessore di 70 µ secchi

Descrizione

Antifouling

Antivegetativa spray a rapida essiccazione per eliche, alberi di trasmissione e piedi poppi. A matrice dura, esente da rame, arsenico e stagno, formulata con sostanze organiche, impedisce la formazione di alghe e la crescita di fouling marino su parti immerse in acqua.

Colore

Disponibile nella gamma di colorazione standard **Helice Spray**:

- 29014 Trasparente/Transparent/Transparente
- 29017 Bianca/White/Blanc/Blanco
- 29019 Nero/Black/Noir/Negro
- 29023 Grigio/Grey/Gris

Caratteristiche peculiari

- Buon potere antifouling.
- Facile applicazione

Peso specifico: 1,45 ± 0,05 g/ml

Preparazione del supporto

Bronzo, Leghe leggere, Acciaio inox. Ecc.

Sgrassare

Primer bicomponenti Stoppani (Epoxy Plus oppure Black Epoxy tar free)

Carteggiare a secco con carta p 280-320

Per maggiori dettagli sulle compatibilità dei prodotti consultare la scheda di ciclo appropriata per il lavoro da eseguire.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu



Applicazione

A spruzzo

Umidità relativa < 80%

Temperatura di applicazione >10°C < 40°C

Temperatura supporto 3°C > dew point

Preparazione della miscela

PRONTA ALL'USO

Agitare la bomboletta per circa 3 minuti, applicare più mani leggere tenendo la bomboletta in posizione verticale a distanza di circa 20-25 cm dal supporto. A operazione completata, capovolgere la bomboletta e spurgare l'ugello spruzzando per 3-4 secondi fino alla fuoriuscita del gas.

N° di mani: 2/3

Intervallo fra le passate: 60'

Resa Teorica: con una bombola da 400 ml si può ottenere una resa di circa 4m² /l

Essiccazione

	10°C	20°C	35°C
Riverniciabile con se stesso a spruzzo dopo	min. 2h max. 96h	min. 60' max. 48h	min. 30' max. 24h
Tempo di varo	min. 48 max. 72h	min. 24 max. 72h	min. 12 max. 72h

SCHEDA TECNICA N° S126-I REV. 03/2010

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al ns. controllo.



Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu

www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it

www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it