Spray Servizio Schede Tecniche e Manuali
www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it

Articolo:	**CAPO LEWIS BISPALMATO**
Altezza :	**220 / 250 cm**
Rolls width	*220/250cm*
Lunghezza rotoli:	**circa 60 ml.**
Rolls lenght:	*about 60 lm*
Peso totale:	**550/650gr/mq +/- 5%.**
Total weight	***550/650gr/sm +/- 5%***
Spalmatura :	**PVC laccato**
Spreading:	*PVC*
Composizione:	**27% Poliestere, 73% PVC**
Composition:	*27% poliester 73% pvc*
Allungamento a rottura:	**Ordito ≥18%**
Elongation at break	*Warp*
	Trama ≥22%
	Weft
Resistenza alla trazione	
DIN 53354:	**Ordito ≥220DaN/cm5**
Tensile strenght	*Warp* ***≥220DaN/cm5***
	Trama ≥200DaN/cm5
	Weft ***≥200DaN/cm5***
Resistenza allo strappo:	**Ordito: ≥ 20DaN**
DIN 53363	*Warp*
Tear resistance	**Trama: ≥20DaN**
	Weft
Resistenza alla luce	
DIN 53388:	**7/8 scala dei blu**
light solidity:	*5/6 blue scale*
DIN 53388	
Resistenza temperatura:	**- 30°/+ 70° C**
Temperature strength	

Lavaggio raccomandato:
La pulizia della superficie dovrà essere eseguita con lavaggi delicati (30°) e con saponi neutri . E' sconsigliabile l'impiego di solventi di alcun tipo (alcool in particolare). Sciacquare a fondo con sola acqua ed asciugare bene
Careful washing (30°) with neutral soap. Do not use detergent (in particular alchol). Rinse well

www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it www.spraystore.it